AD System
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛЕИ

DUOPUR 1K

DUOPUR 1 K однокомпонентная PUR дисперсия для производства изделий из МДФ с ПВХ, ПП и других пластиковых покрытий с использованием вакуумных / мембранных прессов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Химический состав		полиуретан в водной дисперсии
pH при 20 °C		6 - 9
Вязкость по RVT Brookfield при 20 °C	мПа /с	2000
Плотность	г/см^3	1,05 - 1,07
Содержание твердого вещества	%	40 ± 1
MFT	°C	4 - 5
Стабильность при 20 °C	месяцы	5

Условиями для оптимального использования DUOPUR 1 K являются:

Время реактивации после нанесения	часов	<= 72
Нанесение	распылителем	
Температура материалов, помещения и клея	° C	18 - 22
Влажность древесины	%	8 - 12
Количество распыленного клея	г/м^2	ок. 80-120
Температура реактивации	° C	60 - 80
Давление (1)	кг/см^2	7 - 15
Время прессования (2)	мин	1 - 2

(1) В зависимости от типа используемого пресса
(2) В зависимости от температуры, давления и толщины ПВХ

ПРИМЕНЕНИЕ:

DUOPUR 1 K был специально разработан для применения на ПВХ МДФ, ДСП и других материалах на основе древесины, для производства малых профильных дверей с использованием вакуумной машины (Kolmag, Wemhoener, Italpresse).

Рекомендации по применению:

Можно наносить пистолетом из баков под давлением.
Рекомендуемые диаметры сопла: 1, 5 - 1,8 мм. Давление воздуха: 4 - 6 атм.
Мыть трубы и арматуры необходимо с помощью ацетона или водой с добавлением 3-5% эмульгатора, чтобы избежать образования сгустка и корки. DUOPUR 1 K не переносит сильный холод.
Следует хранить в своей упаковке при температуре не ниже + 5 ° C.

УПАКОВКА:

- 30 кг канистра